

Charakteristik

K 123 ist eine schamottierte Steinzeugmasse, die für plastische Formgebungsmethoden geeignet ist.

Lieferform: plastisch

Schamottierung: 25 %, Korngröße: 0 - 0,5 mm

Brennfarbe	creme - hellgrau		
Brennbereich	1000	-	1280 °C

Technische Daten

Ungebrannt

Feuchte	18,5% plastisch							
Chemische Analyse	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	73,8%	1,40%	20,4%	0,90%	0,25%	0,38%	2,35%	0,26%
Glühverlust	4,3%							
Trockenschwindung	5,0% plastisch							

Gebrannt

Temperatur [°C]	1200	
Wärmeausdehnungskoeffizient [x10-6/°C]		
	20 - 400 °C	6,3
	20 - 500 °C	6,9
	20 - 600 °C	8,4
Brennschwindung [%]	4,6	
Wasseraufnahme [%]	3,8	

Diese technische Auskunft hat nur indikativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster und zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.



KERAMISCHE MASSEN

22.06.2015

